MEMBRANE
MEMBRANA

WECO W BARRIER



Weco W Barrier™ Membrane liquid latex styrene butadiene, which provides an easy way for many waterproofing applications, especially new construction projects, concealer cracks. This monolithic membrane has proved to work in our tests, even when it is continuously immersed in water, and protects concrete from silage attack.

Weco W Barrier™ Membrana de látex líquido de copolímero de estireno-butadieno , que ofrece un método sencillo para muchas aplicaciones de impermeabilización, especialmente en proyectos de construcciones nuevas, corrector de grietas. Esta membrana monolítica ha demostrado funcionar en nuestras pruebas, incluso cuando esta continuamente sumergido en agua, y protege el concreto contra ataque de ensilaje.

- ✓ **Waterproofing Membrane**
- ✓ **Crack Repair**
- ✓ **Waterbone**
- ✓ **Ideal for areas under shower, jacuzzi and outdoor terraces**
- ✓ **Meets ANSI A 118.10&A118.12**

Container/Pack (Envase)	UPC (Código producto)	Applicable Standards (Estándares aplicables)
Gallon	7-00438-80114-8	Conforms to requirements found in ANSI A118.10 & A 118.12
Pail	7-00438-80115-5	

CHARACTERISTICS (Características)	
Application	Use as supplied. Do not Dilute / Use como se suministra. No diluya.
Coverage	A gallon renders an average 50 – 60 square feet depending on the porosity of the surface. Un galón tiene un cubrimiento de 50-60 pies cuadrados, dependiendo de la porosisad de la superficie.

USOS Y APLICACION

Weco W Barrier es una membrana de látex que ofrece un método simple para muchas aplicaciones de impermeabilización, particularmente en nuevos proyectos de construcción. Las aplicaciones incluyen: la protección secundaria en azulejos en áreas húmedas (por ejemplo, baños, áreas de procesamiento de alimentos, balcones, etc.), por debajo o por encima de las soleras para proporcionar una membrana a prueba de humedad, para sistemas de impermeabilización por debajo del nivel del suelo, como una barrera contra el agua o vapor barrera bajo enlucido o el yeso, como el revestimiento principal de impermeabilización, o como una parte del sistema de reparación. **Weco W Barrier** debe estar protegido contra la radiación UV. **Weco W Barrier** se desempeña bien en las pruebas, incluso cuando se sumerge continuamente en agua. Protege concreto del ataque ensilaje. No lo utilice para aplicaciones en contacto directo con el agua potable.
A veces es ventajosa pre mojar el hormigón o mampostería , de manera que estos se humedezcan, para ayudar a la humectación del fondo .
Debido a la gran variedad de soportes y condiciones , siempre es recomendable comprobar la adhesión al sustrato mediante ensayos con un área pequeña antes de realizar cualquier trabajo.
Weco W Barrier se puede aplicar con brocha, rolo o pistola sin aire. Si es necesario , el compuesto puede ser diluido con hasta 10 % de agua . Sin embargo, se debe tener cuidado para asegurar que el grosor de la membrana no se ve comprometida . El espesor de la membrana depende del método de aplicación . Para espesor de 3 mm se recomienda la pulverización sin aire. Una sola capa de 6 mm o más requerirá un mayor tiempo de secado. Si se aplican dos capa**S,** se recomienda que las capas se apliquen en dirección perpendicular la una de la otra. Antes de aplicar la segunda capa, es necesario dejar que la primera capa seque tal tacto , por lo general 1 hora. Sin embargo , se recomienda que la segunda capa se aplique después de 24 horas de la aplicación de la primera capa . Después de que se han aplicado todas las capas, dejar que cure la membrana al menos 4 días antes de sumergirse en el agua.

USAGE AND APPLICATION

Weco W Barrier is a latex membrane that offers a simple method for many waterproofing applications, particularly in a new construction projects. Uses include: for secondary protection under tiles in wet areas (e.g. Bathrooms, food processing areas, balconies, etc.), for under or above screeds to provide a damp proof membrane, for waterproofing systems beneath ground level, as a water barrier or vapor barrier under render or plaster, as the main waterproofing coating, or as a part of repair system. **Weco W Barrier** must be protected from the UV. **Weco W Barrier** performs well in tests even when continuosly immersed in water. Protects concrete from silage attack. Do not use for applications in direct contact with potable water.
It is sometimes advantageous to pre-wet concrete or masonry substrate, so that these are wet (but free from any water glistening on the surface), to aid the wetting out of the background.
Because of the wide variety of substrates and site conditions, it is always advisable to check adhesion to the substrate by testing on a small area prior to performing any job.
Weco W Barrier may be applied with a brush, roller or airless spray. If necessary, the compound can be diluted with up to 10% of water. However, care should be taken to ensure that membrane thickness is not compromised. Membrane thickness depends on the method of application. For thickness of 3 mm airless spray is recommended. A single coat of 6 mm or more will require a greater drying time. If two coats are being applied, it is recommended that the coats be applied in perpendicular direction from each other. Before applying the second coat, it is necessary to let the first coat touch dry, usually 1 hour. However, it is recommended that the second coat is applied after 24 hours of applying the first coat. After all coats have been applied, let the membrane cure at least 4 days before submerging membrane in water.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Las superficies a ser instaladas deben estar limpias y libres de polvo, partículas sueltas, aceites, endurecedores de superficies, pintura y otros anti-adherentes.

GARANTIA
La garantía de este producto está limitada a la reposición del mismo o a la devolución de su importe si este no cumpliera con nuestras especificaciones y no incluye costos de aplicación.

Para información adicional, puede comunicarse a nuestro laboratorio:

WECO
43 calle Baldorioty
Cidra, Puerto Rico 00739
Teléfono: (787) 739-3751
Fax: (787) 739-2242
Web Site: www.pegaweco.com

SURFACE PREPARATION
Surfaces to be installed must be clean and free from dust, loose particles, oils, surface hardeners, paint and other anti-adherents.

WARRANTY
Our liability regarding this product is limited to its replacement or its refund value should it not comply with our specifications and does not include any application costs.

For additional information please contact our Laboratory at:

WECO
43 calle Baldorioty
Cidra, Puerto Rico 00739
Teléfono: (787) 739-3751
Fax: (787) 739-2242
Web Site: www.pegaweco.com