Mezclalista Enco/Weco

Mezcla de cemento Portland, arenas finas y fibras especialmente formulada para empañetados, pega de bloques y todo tipo de trabajos de mampostería y construcción.

Formulación estandar cumple ASTM C 270 and C 1714 for Type N & S mortar.

TECHNICAL DATA
APPLICABLE STANDARDS
ASTM International
• ASTM C 109 Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars
• ASTM C 270 Specification for Mortar for Unit Masonry
• ASTM C 387 Specification for Packaged, Dry, Combined Materials for Mortar and Concrete
• ASTM C 1714 Specification for Preblended Dry Mortar Mix for Unit Masonry

Table
ASTM C109 Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars

Standard ASTM				Typical Compressive
Type	Minimum Compressive Strength, (psi)	Water Retention Minimum %	Air content Maximum %	Strength at 28days (psi) (ASTM C-109)
N	750	75	14	2300 to 3000
S	1800	75	12	
M	2500	75	12	